



Decapantes

Decapantes

Decapante Líquido Extra Fuerte



Decapante Líquido Extra Fuerte: decapa cualquier tipo de pintura (poliuretanos, acrílicos, sintéticos, epoxi) sobre cualquier soporte (hormigón, madera, ladrillo, piedra). Evitar aplicar por encima de 30° o cuidar que no seque sobre la superficie a decapar. Aplicable a brocha, rodillo, pistola o con pulverizador, se retira con una espátula o bien con hidrolimpiadora a presión. En el caso de la madera es conveniente retirarlo con un cepillo de cerda natural. Rendimiento entre +/-200 grs/m². Especialmente indicado para soportes verticales y para pinturas bicomponente, atendiendo al consejo que no seque en superficie.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./CAJAS	UDS./PALET	EAN 13
01-33320500-001	500 ML PULVERIZADOR	12	384	8 436532 335754 >
01-33320000-001	1 L METAL	15	630	8 436532 335723 >
01-33320000-005	5 L METAL	4	120	8 436532 335730 >
01-33320000-025	25 L METAL	---	22	8 436532 335747 >

Decapante Gel Extra Fuerte



Decapante Gel Extra Fuerte: decapa cualquier tipo de pintura (poliuretanos, acrílicos, sintéticos, epoxi) sobre cualquier soporte (hormigón, madera, ladrillo, piedra). Evitar aplicar por encima de 30° o cuidar que no se seque en superficie. Aplicable a brocha o rodillo, se retira con una espátula o bien con hidrolimpiadora a presión. Rendimiento entre +/-450 grs/m². Especialmente indicado para soportes verticales y pinturas bicomponente.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./CAJAS	UDS./PALET	EAN 13
01-33920000-001	1 L METAL	15	630	8 436532 335693 >
01-33920000-005	5 L METAL	4	120	8 436532 335709 >
01-33920000-025	25 L METAL	---	22	8 436532 335716 >



Decapante Extra Fuerte decapa cualquier tipo de pintura en tiempos extremadamente cortos. No contiene cloruro de metileno.

TIPO DE PINTURA PROBADA	DECAPANTE PROBADO	TIEMPOS DE DECAPADO
Esmalte sintético 2 capas (Valentine)	Líquido Extra Fuerte	< 5 minutos
Esmalte Epoxi al horno (Pintura de estanterías Tecny Stand)	Gel Extra Fuerte	< 15 minutos
Epoxi para suelos bicomponente	Gel Extra Fuerte	< 15 minutos
Barniz Bicapa (Autocolor Negro Mate Porsche Cayenne)	Líquido Extra Fuerte	< 5 minutos
Grafitis	Líquido Pulverizador Extra Fuerte	< 3 minutos
Poliuretano Acrílico-Alifático (Alta reticulación)	Líquido Pulverizador y Gel	< 3 minutos
Poliuretano Alquídic-Aromático (Laca de Poliuretano)	Líquido Pulverizador y Gel	< 3 minutos



El decapante líquido extra fuerte hay que aplicarlo bien a espray o rodillo sobre la superficie a decapar, es importante que no esté caliente para que no facilite la evaporación de los compuestos activos. Para conseguir una mayor eliminación de grafiti sobre la superficie es importante disponer de una hidrolimpiadora o un cepillo de cerda dura para sacar la pintura del interior de los poros.

Decapantes



Decapante extra fuerte





Decapante Gel ECO-NN

Decapante especial para pinturas sintéticas y plásticas. Disponible en formatos líquido y gel, siendo el gel el especialmente indicado para soportes verticales. Acción lenta 30-45 minutos. No apto para pinturas bicomponentes.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-33720750-001	750 ML PLÁSTICO	12	---	8 436532 335365
01-33720000-005	5 L PLÁSTICO	4	---	8 436532 335433>
01-33720000-025	25 L PLÁSTICO	---	---	8 436532 335440>

Decapante Líquido ECO-NN

Decapante especial para pinturas sintéticas y plásticas. Disponible en formatos líquido y gel. Acción lenta 30-45 minutos. No apto para pinturas bicomponentes.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-33120750-001	750 ML PLÁSTICO	12	---	8 436532 335358
01-33120000-005	5 L PLÁSTICO	4	---	8 436532 335396>
01-33120000-025	25 L PLÁSTICO	---	---	8 436532 335402>

